

# RESTOL ENDSEAL

**Omschrijving:** Watergedragen kwastbare kopse sealer voor onder druk behandeld hout

**Kleur:** Transparant, Groen, Bruin

**Type:** Water gedragen

**Kenmerken:**

- Bescherming tegen zon, vocht en weersinvloeden
- Gemakkelijk aan te brengen
- Geurloos
- Meteen te gebruiken

**Verpakkingshoeveelheid:** 0,75L., 2,5L.

**Waar op te gebruiken:**

- Algemeen bouwhout
- Oppervlakten
- Tuinhout
- Hekwerk

**Product gegevens:**

Vaste stof (%/Kg):	27,9 ± 1
Viscositeit (DIN4, 20°C):	Transparant: 7800 cP (Brookfield, 20°C) Groen, Bruin: 30" ± 2 (DIN6, 20°C)
Dichtheid (g/cm <sup>3</sup> ):	1,02 ± 0,02
VOC (g/L):	58
Toepassen:	Kwast
Houdbaarheid (5-35°C):	2 jaar voor ongeopend blik
Aantal lagen:	2 laag
Dekking (m <sup>2</sup> /L):	6-7 m <sup>2</sup> met 2 lagen
Droogtijd (bij 20°C en 40-65% relatieve vochtigheid):	Overschilderbaar: 2 uur Compleet droog: 16 uur
Verdunnen:	Meteen te gebruiken, hoeft niet verdund te worden. Mag worden verdund met water to 5%.

**Oppervlakte voorbereiding:**

- Verwijder het vuil, olie en stof van het oppervlak.

**Toepassing:**

- Meteen te gebruiken, hoeft niet verdund te worden. Mag verdund worden met water tot 5%.
- Roer het product goed voor gebruik en controleer de homogeniteit. Herhaal dit proces tijdens het aanbrengen.
- Breng het product in 2 lagen aan met een kwast en wacht 2 uur voor het aanbrengen van een nieuwe laag.
- Wacht 16 uur voor volledig droog resultaat

**Onderhoud (wanneer het zelfde product eerder is gebruikt)**

- Verwijder alle stof, olie en vuil van het oppervlak en schuur het eventueel licht.
- Verwijder daarna al het gecreëerde stof.
- Herhaal het proces zoals beschreven in "Toepassing" en breng 1 of 2 lagen aan, afhankelijk van de weersinvloeden.

**Instructies**

- Het product mag niet worden gebruikt voor grondcontacttoepassingen of voor het overschilderen van onder druk behandelde houten oppervlakten of als vervanging voor drukbehandeling. Elk onder druk behandeld hout dat gezaagd, geschaafd of dik gemaakt is moet worden teruggestuurd voor een drukbehandeling om de juiste bescherming te garanderen.
- Het product is gevaarlijk voor bijen. Gebruik het niet op bijenkorven of bij bijenteelt
- Houd het blik gesloten wanneer deze niet in gebruik is.
- De aanbreng temperatuur van het product ligt tussen de 15°C tot 25°C bij een relatieve vochtigheid van 40-65%.
- Het vochtgehalte van het hout mag maximaal 20% bedragen.
- Breng het product niet aan onder directe zonlicht of regen.
- Bescherm het product van bevriezing. Het product moet bewaard worden bij een temperatuur tussen °C tot 35°C.
- Gebruikte kwasten moeten schoongemaakt worden met zeep en voldoende warm water.

**Veiligheidsmaatregelen:**

- GEBRUIK HET PRODUCT ALLEEN BIJ VOLDOENDE VENTILATIE.
- HOUD HET PRODUCT WEG BIJ KINDEREN.
- Voeg de inhoud van de blikken niet samen.
- Gebruik lege blikken niet voor andere doeleinden
- Om overmatige blootstelling te voorkomen, open ramen en deuren of gebruik eventueel andere middelen voor voldoende frisse lucht tijdens het aanbrengen en drogen.
- Vermijdt contact met de ogen en de huid.
- Was je handen na gebruik.
- Eerste hulp: In het geval van contact met de ogen, grondig uitspoelen met grote hoeveelheden water. Schakel medische hulp in als irritatie aanhoudt. Bel bij inslikken meteen het antigifcentrum, de eerste hulp van een ziekenhuis of een arts.
- Voer de inhoud en de blikken af in overeenstemming met de nationale voorschriften.
- Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad van het product voor informatie over gezondheid en veiligheid.