

De eigenschappen van Restol™



Bescherming tegen de zon



Bescherming tegen vocht



Bescherming tegen vergrijzing



Waterafstotend



Schuren niet nodig



Kwast, roller en spuit



4 - 6 uur stofdroog



Zijdeglans



Max. 12 - 16 m²
uitstrijkvermogen per liter

Restol™ is een handelsmerk van HEMEL®.

Onderhoud

De uitwerking van Restol™ Houtolie op uw tuinhout is voor een groot deel afhankelijk van:

- Het soort hout: speciale houtsoorten vragen om een aparte behandeling. Meer informatie hierover staat op onze website.
- Ligging van het object: zon, regen en wind kunnen van invloed zijn.
- Pigment: alle kleuren hebben een bepaalde hoeveelheid pigment. De hoeveelheid daarvan is mede bepalend voor het resultaat en de duurzaamheid.

Tips

- Maak het hout schoon met bijvoorbeeld een (staal)borstel en/of hogedrukspuit.
- Verwijder al het vuil en losse delen.
- Hardhoutsoorten en onbehandeld hout zijn meestal gevoeliger voor verwerking en vergrijzing.
- We raden u altijd aan om het hout regelmatig te controleren.
- We adviseren om verweerde plekken bij te werken en afhankelijk van de blootstelling regelmatig een nieuwe laag aan te brengen.

Voor meer informatie kunt u ook kijken bij de veelgestelde vragen op onze website www.restol.info



RESTOL™

HOUTOLIE
WOOD OIL
L'HUILE POUR BOIS
HOLZÖL

Restol™ Houtolie

Algemene informatie





Introductie

Restol™ Houtolie is een hout afwerkingsproduct dat dient voor het afwerken en beschermen van al uw buitenhout. U heeft de keuze uit diverse kleuren. Restol™ Houtolie is geschikt voor zowel onbehandeld hout, geïmpregneerd hout en hardhout.



Toepassingsgebieden

Hout in buitentoepassingen zoals tuinhuisjes, schuttingen, tuinmeubilair, vlonders, (geluids)schermen, geveltimmerwerk en al het overige hout buiten. Toepasbaar op alle houtsoorten. De uitwerking van Restol™ Houtolie op uw hout is afhankelijk van de ondergrond en het aantal aangebrachte lagen. Daarom kunnen de kleuren op de getoonde afbeeldingen afwijken van de werkelijkheid.

Eigenschappen & unieke kenmerken		
- Is eenvoudig aan te brengen (zie aanbreng advies) - Uitstrijkvermogen max. 12 - 16 m² per liter - Bladdert niet - Heeft een hoog vaste stofgehalte - Heeft een antivergrijzende werking - Is sterk waterafstotend - Dringt diep door in de houtstructuur - Benadrukt de houtnerf - Heeft een groot elastisch vermogen waardoor het in staat is om met het hout mee te krimpen en te zwellen - Is vochtregulerend, waardoor het hout optimaal kan ademen - Kleuren zijn onderling mengbaar - Bestaat al meer dan 40 jaar - Zorgt dat het hout langer mooi blijft - Is verkrijgbaar in hoofdzakelijk transparante kleuren en enkele semi-transparante kleuren. De vermelde eigenschappen gelden bij het opvolgen van onze behandelings- en onderhoudsadviezen.		
Technische gegevens		
Glans: Zijdeglans (glans neemt na verloop van tijd af) Applicatie: Met platte kwast, roller of spuit aanbrengen en vooraf goed oproeren Droging: Stofdroog na ca. 4 - 6 uur Overschilderbaar: Na volledige droging (afhankelijk van temperatuur en ventilatie minstens 1 dag) Verdunning: Restol™ Houtolie is gebruiksklaar Reiniging: Voor het reinigen van kwasten kan terpentine gebruikt worden Gedrenkte doeken: In olie of thinner gedrenkte doeken na gebruik uithangen om zelfontbranding te voorkomen Uitstrijkvermogen: Max. 12 -16m² per liter bij toepassing op geschaafd hout Viscositeit: Ca. 20 seconden, DINCUP 4, 20°C Pigmentering: Lichtechte pigmenten, die recht doen aan de natuurlijke tekening van het hout Bindmiddelbasis: Combinatie van drogende oliën (lijnolie) Luchtvochtigheid: 40% - 70% RV bij verwerking Houtvochtgehalte: Bij aanbrengen moet het houtvochtgehalte lager dan 20% zijn		

Aanbrengadvies

Restol™ Houtolie kan aangebracht worden op ongeschilderd, geschaafd of fijn bezaagd, schoon, droog en vetvrij hout met een vochtgehalte lager dan 20%. Licht schuren voor het aanbrengen van de tweede laag kan het resultaat verbeteren. De tweede laag Restol™ na volledige droging aanbrengen. Restol™ Houtolie aanbrengen in de lengterichting van het hout, waarbij kwastaanzetten moeten worden vermeden. Tussen het aanbrengen van de lagen minstens 1 dag laten drogen. Bij niet verduurzaamd hout en alle andere houtsoorten een derde laag aanbrengen. Restol™ Houtolie is geschikt voor alle houtsoorten. De behandeling en het resultaat hangt af van het soort hout. Of het nou gaat om Bangkirai, Teak, Iroko, Western Red Cedar of Merbau: er is altijd een oplossing. Restol™ Naturel als toplaag gebruiken voor extra bescherming. Voor meer informatie zie www.restol.nl



Het verschil tussen verf, beits en Restol™ Houtolie

Restol™ Houtolie is gemaakt op basis van lijnolie. Lijnolie biedt de beste bescherming voor buitenhout. Hieronder ziet u het verschil tussen verf, beits en Restol™ Houtolie.

Verf	Beits	Restol™ Houtolie
Verf legt uitsluitend een laag op het hout.	Beits trekt volledig in het hout.	Restol™ Houtolie combineert de beste eigenschappen van verf en beits: het trekt diep in het hout en legt een beschermende laag over het hout. Het natuurlijke karakter van uw hout blijft behouden met Restol™ Houtolie .